

# БЕЛОСНЕЖНАЯ «КАМЕШКОВАЯ» ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА 1,5 мм



Штукатурка имеет повышенное рабочее время, даже при очень высоких температурах, чем обеспечивает легкость создания декоративного слоя фасада. А ее белоснежный цвет дает возможность краске раскрываться на фасаде в насыщенном, ярком, свежем цвете. Защищает фасад от влаги.

## Предназначение:

REDBAG 547 – белоснежная декоративная штукатурка, предназначенная для оформления декоративно-отделочного

слоя со структурой «барашек» (камешковая) внутри и снаружи зданий. Размер зерна 1,5 мм.

## Подготовка основания:

Основание должно быть сухим, не промерзшим, прочным, способным нести нагрузку, очищенным от пыли, грязи, масел, жиров, масел, остатков старой краски, воска и других веществ, снижающих адгезию, иметь равномерное водопоглощение, и отвечать требованиям ДСТУ-Н Б А.3.1-23: 2013, ДСТУ-Н Б В.2.6-212: 2016. Непрочные участки основания удалить. Выбоины, сколы, трещины необходимо отремонтировать, неровности выровнять, применяя материалы ТМ REDBAG по назначению.

Перед нанесением штукатурки поверхность прогрунтовать грунтовой краской REDBAG Cologrip. Основы, которые имеют высокое поглощение влаги, перед грунтовкой грунтовой краской REDBAG Cologrip необходимо обязательно обработать грунтовкой глубокого проникновения REDBAG ADHESIS.

Внимание! На стены с гипсовой основой штукатурку REDBAG 547 не наносить.

## Способ приготовления:

Сухую смесь REDBAG 547 засыпать в ёмкость с чистой водой (из расчёта 5-5,75 л воды на 25 кг или 200-230 мл на 1 кг сухой смеси), перемешать с помощью строительного миксера до образования однородной без комков массы. Выдержать 3 минуты и повторно перемешать. В приготовленный штукатурный раствор не

добавлять другие материалы.

Внимание! Смеси REDBAG созданы на основе современных высокотехнологичных рецептов с применением новейших примесей мировых производителей.

**Воду при приготовлении смеси используйте только в объёме, который указан на упаковке!**

## Технология выполнения работ:

Работы следует выполнять при температуре основания от +5°C до +30°C. С помощью шпателя из нержавеющей стали равномерно нанести готовую штукатурную смесь толщиной в размер зерна. Работы в пределах одной захватки выполнять без перерыва. В момент первичного схватывания необходимо начинать работы по формированию фактуры с помощью пластиковой или

полиуретановой терки, осуществляя равномерные движения по поверхности. Дальнейшую покраску акриловыми, силикатными, силиконовыми и другими красками на водной основе можно проводить через 72 часа, а красками на основе органических растворителей можно проводить через 7 суток после нанесения декоративной штукатурки



5,0-5,75 л  
воды на 25 кг  
или 200-230 мл  
на 1 кг  
сухой смеси

Расход\* смеси:

2,3 кг/м<sup>2</sup>



работает  
на фасадах



влагостойкий  
материал



работает  
на гипсокартонных  
плитах



повышенная  
лёгкость  
нанесения



армированная



эластичный  
материал



морозостойкий  
материал

redbag.ua

ДСТУ Б В.2.7-126: 2011/ ЦВ.1.ШТ4  
EN 998 CP

Срок годности и правила хранения:

12 месяцев с даты изготовления, в сухом месте, в неповреждённых заводских упаковках.

\*Расход смеси зависит от неровности основания и навыков исполнителя.